

株式会社

佐 野

〒615-0052 京都市右京区西院清水町 9番地

〒521-0003 滋賀県米原市入江709番地

電話 (075) 314-0044

電話 (0749) 52-5027

FAX (075) 312-9334

FAX (0749) 52-0701

SN バインダーUN-1

SN ホワイトバインダーUN-1W

特徴

SNバインダーUN-1、SN ホワイトバインダーUN-1Wは、水性のインスタントバインダーです
合繊、ナイロン、皮革などの難接着品のプリントに優れています。

性状

外観	乳白色ペースト
組成	ウレタン系樹脂 チタン
PH	6.5～7.5
粘度	55000 ±5000

使用方法

ホワイト

SN ホワイトバインダー UN-1W	100
架橋剤 フィクサーFE等	3

着色

SNバインダー UN-1	100
架橋剤 フィクサーFE等	3
顔料	X

加工方法

上記の処方をプリント#80~120 ⇒ 乾燥 ⇒ 熱処理 130℃ 3～5分

着色マットとして使用する場合は UN1 と UN1W を適時 混合してください

特に接着力が必要な場合、熱処理がしにくい場合にはフィクサー110を3%ほど併用してください

注) フィクサー110を混合後は6時間以内に使用してください